

FARBA FASADOWA SILIKATOWO - SILIKONOWA BAUMASTER

OPIS PRODUKTU

Farba wykonana na bazie szkła wodnego i żywicy silikonowej.

WŁAŚCIWOŚCI

- paroprzepuszczalna
- odporna na tarcie na sucho
- odporna na działanie czynników atmosferycznych
- hydrofobowa
- dobrze kryje powierzchnię
- nieszkodliwa dla środowiska

ZASTOSOWANIE

Farba silikatowo-silikonowa jest przeznaczona do barwnego dekoracyjnego i ochronnego wykańczania ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynków mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych. Farbę można stosować na podłoża cementowe, cementowo-wapienne, beton, płyty gipsowo-kartonowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, suche, czyste, nie zakurzone i nie zatłuszczone oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy) i chemicznej. Powierzchnie brudne i tłuste zmyć. Stare łuszczące powłoki malarskie należy usunąć. Podłoża mocno wchłaniające pokryć najpierw Uniwersalną Emulsją Gruntującą Baumaster. Świeże tynki cementowe, cementowo-wapienne, mineralne malować nie wcześniej niż po 14 dniach od ich wykonania, podłoża betonowe po upływie 28 dni.

WYKONANIE

Farbę należy dokładnie wymieszać, nakładać pędzlem lub wałkiem. Przy malowaniu dużych powierzchni zaleca się wymieszać w pojemniku zawartość kilku wiader. Nie dodawać kredy, wapna, wody oraz innych dodatków bez uzgodnienia z producentem. Farbę zamawiać na cały obiekt.

UWAGA

Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża od + 5°C do + 25°C przy wilgotności względnej powietrza max. 60%. Nie nakładać na nagrzane podłoże. W trakcie prac oraz podczas wysychania unikać bezpośredniego nasłonecznienia i działania deszczu. Chronić wymalowaną powierzchnię za pomocą siatki osłonowej lub folii od czasu całkowitego wyschnięcia. Temperatura podłoża podczas malowania i wysychania nie może być niższa niż +5°.

ZALECENIA

Oprócz podanych powyżej skróconych informacji dotyczących sposobu użycia materiału, prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady producenta.

SKŁADOWANIE

W oryginalnym szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu w temp. od + 5°C do + 25°C
Okres składowania wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

POSTAĆ

Farba akrylowa matowa do wewnątrz i na zewnątrz, produkowana jest w kolorze białym, w kolorach wzornika BAUMASTER oraz w kolorach na zamówienie. Konfekcjonowana jest w opakowaniach: 5l., 10l., 15l.
Paleta opakowań 5l - 80 sztuk, 10l.-44 sztuki, 15l – 33 sztuki.

EKOLOGIA

Polimery łatwe do utylizacji, wodorozcieńczalne, pozostałości nieszkodliwe dla środowiska, wypełniacze dopuszczone do kontaktu z żywnością.

NARZĘDZIA

Pędzel, wałek. Po pracy narzędzia umyć w ciepłej wodzie.

**FARBA FASADOWA SILIKATOWO - SILIKONOWA BAUMASTER****DANE TECHNICZNE**

Ciężar właściwy:	1,55 +/- 0,02 g/cm ³
Wydajność:	W zależności od podłoża około 7 l/m ²
Schnięcie:	Do 1h (niska temp. i wysoka wilgotność powietrza wydłużają proces schnięcia), po 3 h. nie wchłania kurzu, ponowne malowanie po 12 h.
Rozcieńczanie:	Maks. 1% wodą
Temperatura pracy:	Min. +5°C powietrza i podłoża.